Scheda tecnica

Dural AG
Via Galileo Gelilei 37
39100 Bolzano

Dural Allwetterbahn

Dural Allwetterbahn è una geo membrana autoadesiva a freddo per impermeabilizzare edifici contro acqua non premendo secondo DIN EN 13969. L'impermeabilizzazione è composta da uno strato HDPE speciale ad alta resistenza meccanica ed uno strato inferiore rivestito di bitume permanentemente elastico. Lo strato inferiore autoadesivo è coperto con un foglio protettivo che viene tolto al momento dell'applicazione.

Caratteristiche		
Spessore totale (DIN EN 1849-1)	[mm]	1,5
larghezza (DIN EN 1848-1)	[m]	1.000
lunghezza (DIN EN 1848-1	[m]	15 - 20
Resistenza alla temperatura (DIN EN 52123)	°C	>70
Resistenza a taglio longitudinale dei giunti (DIN EN 12317-1)	[N/5cm]	md / cd >200
Resistenza al peeling dei giunti (DIN EN 12317-1)	[N/5cm]	md / cd >100
Resistenza a lacerazione (DIN EN 12310-1)	[N/5cm] [%]	> 200 N tiro massimo > 150 % allungamento
Permeabilità di vapore acqueo (DIN EN ISO12572)	[m]	> 150
Resistenza al fuoco (DIN EN 13501-1 / DIN EN 11925-1)		E-d2 Su sottofondi minerali
Impermeabilità a radon		impermeabilie
Resistenza chimica contro		Acqua, alcol, acidi e liscivie diluiti

Le nostre esperienze nelle caratteristiche e campi d'uso sono in forma generale. Le caratteristiche sono risultati di prove standardizzate. Tali risulti hanno un valore limitato per l'uso sui cantieri e componenti rivestiti con il prodotto Dural Allwetterbahn. La scelta del campo d'uso è a cura del cliente.

CE	DIN EN 13969 DIN EN 14967
Campo d'applicazione	Impermeabilizzazione contro acqua non premendo
Caratteristiche	autoadesivo Applicabile da 0°C a +35°C Applicazione a freddo Flessibile Impermeabilizzazione non resistente ai raggi uv Campo d'uso da -30°C a +70°C Posa facile e rapida Adatto per tanti tipi di sottofondi con stoccaggio adatto applicabile fino a 12 mesi dopo la produzione Impermeabile per gas radon
Uso	superfici devono essere libere di polvere, grassi, oli e acqua. L'adesione deve essere su tutta l'area e senza bolle L'adesione dipende dalla pressione e della cura dell'applicazione Su sottofondi minerali si deve usare un primer adatto Le norme DIN e EN devono essere rispettate.
Resistenza	il contatto con manti sintetici e plastica può causare interazioni. Consigliamo prove prima della posa.
Stoccaggio	il prodotto deve essere tenuto nel imballaggio e deve essere protetto dall'umidità e dal sole. Proteggere da danni meccanici.
Imballaggio	imballaggio in nylon termoretraibile su eurobancali. Altri imballagi su richiesta.
Marcatura	Il prodotto non deve essere marcato secondo la linea direttrice EU / GefStoffV

Altri esempi d’uso:

Impermeabilizzazione per facciate, tetti garage, balconi, terrazze, muri di sostegno, muri di cantine e per ambienti umidi che non sono esposti al sole.

Impermeabilizzazione finale per finestre e collegamenti di facciate.

Strisce d’impermeabilizzazione contro acqua, vapore acqueo, corrente d’aria e pioggia.

Su facciate ventialte protezzione contro acqua di condensa se applicato prima della coibentazione.

Strisce finali autoadesivi e impermeabili per zoccoli di muratura ventilata.

Protezzione contro l’ossidazione di tubi interrati.

Barra per capillari tra fondamento e muratura