

Datenblatt

DURALFILZ 1200

Mechanisch verfestigter Geovliesstoff aus 100 % Polypropylenfasern bunt
- mechanisch verfestigt, frei von thermischer oder chemischer Behandlung

Eigenschaften		Norm	Mittelwert	Einh.	Toleranz
Flächengewicht		EN ISO 9864	1200	g/m ²	
Dicke bei	2 kPa	EN ISO 9863-1	9,3	mm	
Höchstzugkraft	CMD	EN ISO 10319	20,0	kN/m	-2,0
	MD		15,0		-1,5
Höchstzugkraft – Dehnung	CMD	EN ISO 10319	100	%	± 25
	MD		100		± 25
Energieaufnahme	CMD	EN ISO 10318	10,0	kJ/m ²	
	MD		7,5		
Stempeldurchdrückkraft (CBR test)		EN ISO 12236	3.500	N	-350
Durchschlagsverhalten (Kegelfallversuch)		EN ISO 13433	0,0	mm	0,0
Pyramidendurchdrückversuch		EN 14574	1.200	N	-120
Charakteristische Öffnungsweite	O ₉₀	EN ISO 12956	70	µm	± 20
Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene	(h=50 mm)	EN ISO 11058	22	l/(m ² .s)	-7
Wasserableitvermögen	(20 kPa, i=1)	EN ISO 12958	13,5	*10 ⁻⁶ m ² /s	-4,7
Witterungsbeständigkeit	EN 12224	Eine Abdeckung hat spätestens 1 Tag nach Einbau zu erfolgen			
Oxidationsbeständigkeit	EN ISO 13438	Nutzungsdauer von mehr als 5 Jahren in einem Boden mit 4 < pH < 9 und einer Bodentemperatur < 25 °C			
Gefährliche Substanzen	Niedriger als die nationalen Anforderungen der EU-Mitgliedsstaaten				

Datum **01:02:2010** Rev **0**

Wo nicht anders angegeben ist eine Toleranz von 10% zu berücksichtigen
Das Recht auf Änderungen ohne Ankündigung ist vorbehalten

Dural AG
Galileistrasse 37 - I-39100 Bozen
Telefon: 0471-203707 - Fax: 0471-200496
Mail: dural@dural.it